

Whiteboard lakovanie

lakovanie tabúl'

Všeobecné údaje

Nasledujúcim dvojzložkovým, polyuretánovým systémom je možné získať plochy, na ktoré sa môže písať whiteboard-popisovačmi (tabuľovými popisovačmi). Zmazanie popisov je potom možné handričkou z mikrovlákna. Tento systém umožní využitie tabuľových plôch aj v architektonicky riešených kanceláriách.

Príprava

Savé podklady (zvlášť MDF platne) základujte najprv 1x lesklým lakom CLOUCRYL glänzend v miešacom pomere s tvrdidlom 10:1+ 20% riedidla DD-Verdünnung 29. Po schnutí ca. 2 hodiny a pred ďalším lakovaním dôkladne prebrúste brusivom zrnitosti 240 a odstráňte brúsny prach.

Dreviny s vysokým obsahom vnútorných látok zaizolujte izolačným základom DD- Holzglanzlack.

Vyplnenie

Podľa vlastností nosného materiálu vyplňte 2 – 3x plniacim lakom CLOUCRYL Spritzfüller v miešacom pomere s tvrdidlom 10:1 a podľa potreby s riedidlom DD-Verdünnung 29. Po schnutí prinajmenšom 6 hodín a pred druhým lakovaním prebrúste brusivom zrnitosti 280 a odstráňte brúsny prach. Po druhom lakovaní nechajte preschnúť cez noc.

Farebné lakovanie

Hneď po rovinnom brúsení brusivom zrnitosti 280 a jemnom brúsení brusivom 320/400 a po odstránení brúsneho prachu naneste 1x krycí biely lak CLOUCRYL Decklack RAL 9020, prípadne iný požadovaný odtieň, v miešacom pomere s tvrdidlom 10:1+ 20% riedidla DD-Verdünnung 29.

Záverečné lakovanie

Po lakovaní krycím farebným lakom CLOUCRYL Decklack a po schnutí cez noc, bez medzibrusu prestriekajte 1x nasledovnou lakovou zmesou:

100 g CLOUCRYL glänzend
20 g tvrdidla CLOUCRYL Härter
10 g prípravku na tabule CLOUCRYL-Zusatz für Whiteboards (obj.č. 19910.00000)

Plné zaschnutie a chemická odolnosť sú dosiahnuté po 12 – 14 dňoch po lakovaní.

Upozornenie

Lakovanie musí nasledovať bezprostredne po každom brúsení.

Dodržiavajte technické listy a návody na použitie každého, v systéme použitého produktu.

Je dôležité, aby bolo zabezpečené plné preschnutie a vytvrdenie lakovania predtým, ako sa bude tabuľa používať. Pri nedodržaní doby schnutia a pri skorom popise čerstvo lakovanej tabule je tabuľa nezmazateľná.

Doporučujeme používať popisovače edding Boardmarker 360 (čierna, červená, zelená, modrá) alebo neónové popisovače Boardmarker 725.

Na kvalitné zotretie popisov z tabule doporučujeme mikrofázer-handričku sivú, značky Festool (typ MPA-mikrofibře/2, obj. č. 493 068).

Prelakovanie bezfarebným lakom je možné až do fázy farebného lakovania, po dôkladnom prebrúsení brusivom zrnitosti 280 a jemnom brúsení 320/400. Potom nasleduje 1x CLOUCRYL Decklack a po schnutí cez noc záverečné lakovanie vyššie uvedenou zmesou.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.