

NL Hartöl High Solid tvrdý olej s vysokým obsahom sušiny

- vysoký obsah sušiny
- bez zápachu
- neobsahuje biocídy, škodliviny ani arómy
- s hĺbkovým účinkom, elastický, tvrdý, hodvábnne matný
- s ochranou voči UV žiareniu (s pigmentovou pastou)
- vytvrdzujúci povrch
- zodpovedá norme DIN EN 71-3 (vhodný na detské hračky)
- zodpovedá norme DIN 53160 (odolný slinám a potu)

Vlastnosti

NL Tvrdý olej High Solid vynikajúco vsiaka do dreva a vytvára elastický, tvrdý, zaťaženiu odolný povrch.

Zušľachťuje a chráni namáhané plochy z dreva, kameňa a korku a je vhodný aj na podlahy, pracovné a iné namáhané plochy (aj do vonkajšieho prostredia, pokiaľ voda prirodzene odteká a pokiaľ bola drevina vopred ošetrená proti zmodraniu a UV žiareniu).

Má schopnosť rozpúšťať živicu. Živicu, ktorá vystupuje na povrch, rovnomerne vyhladí a zároveň vytvrdí povrch. Preto u živicových drevín nie je potrebné z dreviny vopred odstraňovať živicu.

Bezolovnaté sušivo v oleji umožňuje rýchle uschnutie na dotyk – úplné preschnutie je zabezpečené po ca. 72 hodinách.

Ľahké spracovanie, ošetrovanie a prípadná oprava umožňujú použitie produktu aj pre laickú verejnosť.

Výhody produktu

NL Tvrdý olej High Solid

- neobsahuje biocídy a arómy
- vďaka svojej tekutej konzistencii vsiaka veľmi dobre do dreva a vytvára elastický, tvrdý, hodvábnne matný povrch
- odoláva vode, chemikáliám používaným v domácnosti a alkoholu.
- zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva
- je ľahko spracovateľný, nevytvára bublinkovanie na povrchu
- umožňuje ľahké ošetrovanie
- a opravu
- je zdraviu neškodný, neuzatvára póry dreviny, čím umožňuje drevu dýchať.
- zároveň nespôsobuje nabitie elektrostatickou energiou, čím nepriťahuje prach (vhodný aj pre alergikov, reagujúcich na prach).



Oblasť použitia

Na základe toho, že zodpovedá normám DIN EN 71-3 – vhodný na detské hračky a DIN 53160 - odolný slinám a potu, je možné NL tvrdý olej High Solid využiť:

• v bytoch

Na natieranie surových parketových podláh alebo dlážkovic vo vnútornom prostredí. (Pri morených alebo exotických drevinách urobte skúšobný náter). Kvôli výbornej elasticite, tvrdosti a odolnosti voči vode je vhodný aj na pracovné plochy. Vo vonkajšom a mokrom prostredí ako napr. v kuchyni, kúpeľni alebo na terasách je použiteľný len tam, kde voda z povrchu prirodzene odteká. Takáto drevina musí byť vopred základovaná voči UV žiareniu a voči zmodraniu.

• v opatrovateľských zariadeniach

V zariadeniach pre dôchodcov alebo nemocniciach, pretože olej odpudzuje špinu a zabráňuje vzniku elektro-statickej energie.

• v materských škôlkach, školách, družinách, úradoch

Olej je ľahko ošetrovateľný a opraviteľný, vode odolný a zdraviu neškodný.

Spracovanie a technické údaje

NL tvrdý olej High Solid obsahuje rastlinné oleje, živcové zložky, rozpustné v isoparafíne.

Základovanie povrchu

Dobre prebrúsená drevena musí byť suchá, čistá, zbavená silikónu a brúsneho prachu. Nespracúvajte pri teplote nižšej ako 12 °C. Pri použití na veľkých plochách urobte skúšku olejovania na originálnej drevine, aby ste sa uistili, že výsledný efekt zodpovedá Vaším požiadavkám. Ak je olejovanie robené alergikmi, doporučujeme vopred urobiť test znášanlivosti, prípadne sa poraďte s Vaším ošetrovateľným lekárom.

Aplikácia

špachtľa, štetec, hubka

Spotreba

25 – 30 g/m² na náter a v závislosti od spôsobu nanášania a nasiakavosti dreveniny. Pred použitím dobre premiešajte.

Vo vnútornom prostredí

Po vykonaní skúšky olejovania na originálnej drevine naneste 1x syto a bez riedenia (natieraním, polievaním). Rezné strany takisto dobre nasýtite. Po ca. 30 minútach zotrite nadbytočný olej (olejové kaluže), aby ste zamedzili tvorbe flekov. Náter môžete ešte raz zopakovať.

Upozornenie

Pri novej pokládke parkiet platí smernica DIN EN 14342 2008-9 stavebného povolenia. NL Tvrdý olej High Solid zodpovedá tejto smernici.

Vypolirovanie:

Bezpodmienečne po každom olejovaní vypolírujte (votrite) olej do dreveniny Pad kotúčom / kefkou/ handrou, až kým nie je povrch suchý. Olejové zvyšky na povrchu predlžujú dobu schnutia a spôsobujú lepivosť povrchu.

Po prvom nátere a jeho preschnutí urobte druhý náter. Predtým môžete zľahka prebrúsiť papierom zrnitosti ca. 180.

Vo vonkajšom prostredí

Spracovanie ako vo vnútornom prostredí.

Drevenu, ktorá je v rizikovitom, mokrom prostredí vopred ošetríte voči zmodraniu Asuso Impregnačným olejom.

NL tvrdý olej môže byť podľa želania dofarbený pigmentovou pastou, ktorá zároveň chráni drevo voči UV žiareniu. Dodržiavajte pritom pokyny uvedené v technickom liste pigmentovej pasty.

Doba schnutia

Medzi dvoma nátermi musí byť dodržaná minimálna doba schnutia 1/2 hodiny. Hotová plocha je pochodzia po 72 hodinách a plne zaťažiteľná po 8 dňoch.

Čistenie a ošetrovanie / NL tvrdým- voskovým olejom

Optimálnu údržbu olejovaných plôch dosiahnete NL Hartöl-Wachs alebo NL Holzpflegeöl. Dodržiavajte pritom pokyny uvedené v technických listoch týchto olejov.

Prvých 10 dní ošetrujte olejovanú plochu len utieraním nasucho, nečistite vlhkou handričkou a nepoužívajte žiadne čistiace alebo ošetrovacie prostriedky.

Podľa potreby čistite a ošetrte pomocou NL Wischpflege alebo NL Öl- Wischpflege. Silno poškodené plochy (vyšľapané cestičky alebo pochodzie plochy pri dverách) podľa potreby oživte pomocou NL Holzpflegeöl. Dodržiavajte pritom pokyny uvedené v technickom liste NL Holzpflegeöl.

Čistenie náradia

Náradie vyčistite NL Verdünner alebo terpentínom.

Upozornenie

Použitie handry a iný materiál zabezpečte proti možnému samovznieteniu namočením do vody a zabezpečte ich likvidáciu.

Pri spracovaní dodržiavajte bežné bezpečnostné predpisy pri práci. Dodržiavajte pokyny uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Olejom nasiaknuté handry, pracovné náradie a oblečenie sa môže vplyvom tepla samovznietiť. Preto ich udržiavajte v uzavretých nádobách, prípadne namočte a odstráňte, alebo spálte. Odstraňujte ako zvláštny odpad.

S 2 Uchovávejte mimo dosahu detí.

S29 Nevylievajte do kanalizácie.

S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

Uchovávejte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Výpary a aerosol nevdychujte. Spracováajte len v dobre vetranom prostredí.

Na recykláciu odovzdávajte len vyprázdnené obaly, bez zvyškov.

Obaly so zvyškami odovzdávajte na zberné miesta.

Prvá pomoc

Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstráňte, resp. vyzliečte. Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

pri vdýchnutí : v prípade ťažkosti je potrebné lekárske ošetrovanie pri kontakte s kožou : okamžite opláchnuť vodou

pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať s lekárom.

pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať čerstvý vzduch. Navštíviť lekára.

OBSAH: 0.750 , 3, 5, 25 l

Doba použitia

Dátum výroby a spotreby vyznačený na obale výrobku.

Skladovateľnosť ca. 12 mesiacov v originálne uzavretých nádobách.