

Smrek lúhovaný

Príprava povrchu

Surové drevo určené na lúhovanie musí mať správne pripravený povrch, prebrúsený a zbavený brúsneho prachu.

Najskôr vykonajte morenie tannínom, ktorý je možné kúpiť v lekárni. Podľa požadovaného odtieňa rozpustíte 10 – 25 gramov tannínu v 1 litri vody. Odporúčame vykonať pred prácou skúšku v spojení s celou zamýšľanou povrchovou úpravou, či výsledný odtieň zodpovedá požadovanému.

Nechajte zaschnúť asi 4 hodiny!

Lúhovanie

Na náter **lúhového moridla CLOU Eiche –Antik-Beize 7142** použijete nekovový nylónový alebo perlonový štetec. Natierajte rovnomerne a prebytok moridla asi po 1 – 2 minútach odoberte vysušeným štetcom.

Neutralizácia a umytie

Opracovávanú plochu po uschnutí lúhového moridla dôkladne opláchnite **oplachovacím roztokom CLOU Nachwaschlösung 7143** (neutralizujte).

Po 1 hodine neutralizovanú plochu intenzívne umyte čistou vodou a odstráňte zvyšky usadených solí.

Opracovaný predmet odstavte na 2 – 3 dni na schnutie pred ďalšou úpravou povrchu.

Ďalšia povrchová úprava

Pred nanášaním ďalších náterov sa musí zhrubnutý povrch dreva najskôr prebrúsiť brusivom so zrnitosťou 240 a odstrániť brúsny prach.

Ako ďalšiu povrchovú úpravu môžete zvoliť laky CLOUCRYL alebo laky DD.

Pre málo mechanicky a chemicky zaťažované plochy je možné použiť taktiež vosk na starožitný nábytok CLOU Antikwachs. V tomto prípade je výhodné pripraviť si povrch (základovať) lakom CLOUCRYL alebo niektorým DD lakom.

Upozornenie

Lúhové moridlo CLOU Eiche –Antik-Beize Nr.7142 je žieravina!

Používajte ochranné okuliare a gumové rukavice!

Výrobky použité na lúhovanie:

CLOU Eiche –Antik-Beize Nr.7142,
lúhové moridlo na dub
CLOU Nachwaschlösung Nr.7143,
neutralizačný roztok na umývanie

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.