

COLOR-Beize

farebné moridlo

technické údaje

Charakteristika

Tekuté vodné moridlo na okamžité použitie, farebne svetlostále, krycie pigmentové moridlo.

Oblasť použitia

Pre všetky klasické tvrdé i mäkké drevy vo vnútornom prostredí, vhodné najmä na svetlé drevy ako javor, breza, jaseň a smrek.

Spracovanie / Aplikácia



Metóda nanášania:	nádobková pištoľ	štetec
Ø trysky (mm):	1,0 – 1,5	-
tlak vzduchu pri striekaní (bar):	2,0 – 3,0	-
nanášané množstvo (g/m ²):	80 – 120	80 – 120
výdatnosť (m ² /liter):	7	5

Technické údaje

riedenie:	moridlo COLOR-Beize 7700 bezfarebné
viskozita na spracovanie:	pripravené na priame použitie
viskozita:	~ 15 sek / DIN 4 mm
hustota (g/cm ³):	~ 1,025
pH faktor:	~ 7,5

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

na prach:	30 minút
na prelakovanie:	12 hodín

Čistenie

Použitú náradie ihneď umyte čistou vodou alebo čističom CLOU WL-Reiniger (najmä pri čistení zaschnutých zvyškov moridla).

Skladovanie / Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. Pri likvidácii náterovej látky a jej odpadov postupujte v zmysle Zákona o odpadoch. Najvhodnejším spôsobom zneškodňovania týchto odpadov je spaľovanie v spaľovni odpadov. Obaly znečistené zvyškami náterovej látky ukladať na vhodné skládky odpadov prípadne po dôkladnom prečistení sa použité obaly môžu recyklovať. Katalógové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu: 08 01 11 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 2 roky

Bezpečnostné upozornenia

Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte preniknutiu do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 1). Uchovávajte mimo dosah detí.

Upozornenie

Všetky odtiene moridiel COLOR-Beize sú medzi sebou miešateľné na dosiahnutie medzitonov. Na zosvetlenie sa používa COLOR-Beize bezfarebné.

Skúšobné normy

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice VdL-RL 02 „Systémy lakov na drevo“

Objednávacie údaje

číslo výrobku: 77.(číslo odtieňa)

Pri výbere odtieňa je k dispozícii 9 štandardných odtieňov a 10 špeciálnych odtieňov podľa vzorkovníka. Tiež je možné podľa predloženej vzorky zmerať fotospektrometrom odtieň, a potom podľa neho namiešať moridlo v požadovanom odtieni a množstve.

COLOR-Beize

farebné moridlo

návod na spracovanie

Príprava povrchu

Opracovávaný surový povrch dreva po zvyčajnom máčaní a schnutí prebrúste papierom zrnitosti 120–150 a starostlivo odstráňte brúsny prach. Zo živicových drevín pred morením odstráňte živicu prípravkom CLOU Entharzer 499.

Spracovanie / Aplikácia

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C, pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Pred použitím a počas dlhšieho používania sa musí moridlo dobre premiešavať, prípadne udržiavať v pohybe, aby sa zamedzilo vzniku farebných rozdielov pri morení.

Spracovanie natieraním:

Moridlo COLOR-Beize naneste plochým štetcom na moridlá v smere vlákien, priečne a následne ešte raz v smere vlákien. Po 1 – 2 minútach rozotrite (egalizujte) prebytočné moridlo čistým suchým štetcom, aby ste vyrovnali prípadnú rozdielnu nasiakavosť dreva (najmä u drevín s hlbokými pórmí).

Spracovanie striekaním:

Moridlo COLOR-Beize rovnomerne striekajte v takom množstve, aby povrch bol iba mierne zvlhčený bez potreby jeho následného sťahovania. Alternatívne možno moridlo COLOR-Beize pri menej nasiakavých drevinách striekať aj sýtym rovnomerným nánosom v smere vlákien a po 2-3 minútach egalizovať štetcom.

Spracovanie máčaním:

Moridlo COLOR-Beize možno tiež veľmi dobre spracovávať máčaním. V takom prípade je potrebné čas od času roztok premiešať.

Moridlo COLOR-Beize nanášajte vždy iba jedenkrát. Pri farebnej krycej povrchovej úprave používajte CLOUCRYL farebné krycie laky.

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Moridlo je úplne preschnuté po schnutí cez noc (12 hodín schnutia). Dobu potrebnú na zasychanie moridla možno podstatne skrátiť prúdením vzduchu a zvýšením teploty v okolí moreného produktu.

Vrchná povrchová úprava

Moridlo COLOR-Beize je možné prelakovať všetkými svetlostálymi lakmi na drevo CLOU. Nepoužívajte žiadne zosvetľovacie laky. Pri lakovaní dodržiavajte príslušné technické listy. Vodou riediteľné laky nie je možné nanášať valčekom ani štetcom, aby nedošlo k rozotretiu farebného efektu moridla.

Biele, svetlé, sivé a pastelové odtiene morenia možno prelakovať len lakom CLOUCRYL alebo dvojzložkovým lakom na vodnej báze. Použitím laku CLOUCRYL s prídavkom absorbéru UV žiarenia UV-Absorberzusatz 4471 sa účinne spomalí prirodzené žltnutie dreva.

Upozornenie

- Vždy vykonajte skúšku morenia a lakovania! Drevo je prírodná surovina, ktorá sa kmeň od kmeňa odlišuje farbou, štruktúrou i množstvom obsiahnutých látok, čím môže dôjsť k rozdielnemu podfarbeniu dreva. Odchýlky odtieňa morenia vyvolané vplyvom prírodných podmienok nemôžu byť dôvodom reklamácie.
- Ak pri morení použijete moridlo z viacerých nádob, zmiešajte obsah všetkých nádob v nekovovej nádobke a dobre premiešajte.
- Čisté sivé tóny dosiahnete len na svetlých drevinách

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.