

## Eiche-Antik-Beize 7142

technické údaje

### lúhové moridlo na dub

#### Charakteristika

Lúhové moridlo na okamžité použitie, bez zápachu, s krátkym časom pôsobenia.

#### Oblasť použitia

Používa sa na vytvorenie špeciálneho starožitného efektu „lúhovaný dub“ na dubovom (predovšetkým masivnom) dreve a pre „lúhovaný smrek“.

#### Spracovanie / Aplikácia

metóda nanášania:	štetec
nanášané množstvo (g/m <sup>2</sup> ):	80 – 120
výdatnosť (m <sup>2</sup> /liter):	7



#### Technické údaje

riedenie:	čistou vodou
viskozita na spracovanie:	pripravené na priame použitie
viskozita:	~ 10 sek / DIN 4 mm
hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	~ 1,100
pH-faktor	14

#### Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

na prach:	30 minút
na prelakovanie:	24 hodín

#### Čistenie

Použitie náradie ihneď umyte čistou vodou alebo čističom CLOU WL-Reiniger (najmä pri čistení zaschnutých zvyškov moridla).

#### Skladovanie / Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. Pri likvidácii náterovej látky a jej odpadov postupujte v zmysle Zákona o odpadoch. Najvhodnejším spôsobom zneškodňovania týchto odpadov je spaľovanie v spaľovni odpadov. Obaly znečistené zvyškami náterovej látky ukladať na vhodné skládky odpadov prípadne po dôkladnom prečistení sa použité obaly môžu recyklovať. Katalógové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu: 08 01 11 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 2 roky

#### Bezpečnostné upozornenia

Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte vniknutiu do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 1). Uchovávajte mimo dosah detí. Označenie podľa predpisov o nebezpečných látkach: Žieravina Pozor! Lúhové moridlo CLOU Eiche-Antik-Beize 7142 je žieravina! Používajte ochranné okuliare a gumové rukavice!

#### Upozornenie

Plochy opracované lúhovým moridlom je nutné vždy následne neutralizovať oplachovacím roztokom CLOU Nachwaschlösung 7143.

#### Objednávacie údaje

číslo výrobku:

Eiche-Antik-Beize, lúhové moridlo	7142.00000
Nachwaschlösung	7143.00000

## Eiche-Antik-Beize 7142

### lúhové moridlo na dub

#### Príprava povrchu

Opracovávaný surový povrch dreva po zvyčajnom máčaní a schnutí prebrúste papierom zrnitosti 120–150 a dôkladne odstráňte brúsny prach.

#### Spracovanie / Aplikácia

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C, pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Pozor!: Lúhové moridlo Eiche –Antik-Beize 7142 je žieravina, preto pri spracovaní používajte ochranné okuliare a ochranné gumové rukavice!

Moridlo naneste nylonovým alebo perlonovým štetcom rovnomerne sýto na vopred pripravenú plochu. Po krátkej dobe pôsobenia odoberte prebytočné moridlo čistým vysušeným štetcom. Plochu po zaschnutí starostlivo umyte oplachovacím roztokom Nachwaschlösung 7143 kvôli neutralizácii. Asi po hodine schnutia neutralizovanú plochu intenzívne umyte čistou vodou.

### návod na použitie

#### Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Predtým, ako budete pokračovať s jeho povrchovou úpravou nechajte opracovávaný diel najmenej 24 hodín schnúť.

Veľmi drsné plochy dreva prebrúste papierom zrnitosti 240 a odstráňte brúsny prach.

#### Vrchná povrchová úprava

Morené plochy je možné prelakovať všetkými CLOU lakmi na drevo. Menej zaťažované povrchy možno upraviť tiež včelím voskom Antikwachs. Pri lakovaní dodržiavajte príslušné technické listy.

#### Upozornenie

- Výsledný odtieň je okrem iného závislý aj od množstva trieslovín, ktoré drevo obsahuje.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.