

Monosiegel N

vrstvomý lak zosilnený uretánom

technické údaje

Charakteristika


Jednozložkový vrstvomý lak zosilnený uretánom, používaný ako základný a vrchný lak

- odolný voči mäkkému PVC
- bez formaldehydu
- s veľmi miernym zápachom
- veľmi rýchlo schnúci

Oblasť použitia

Používa sa na normálne zaťažovaný nábytok každého druhu a s ním súvisiace dielce, napr. obývacie alebo spací nábytok, regály a pod.

Spracovanie / Aplikácia



metóda nanášania:	nádobková pištoľ	airmix	polievanie
Ø trysky (mm):	1,5-1,8	0,23	-
tlak striekania (bar):	2,5-3,5	80-100	-
nanášané množstvo (g/m ²):	100	100	100
výdatnosť (m ² /liter):	5	5	9

Technické údaje

riedenie:	riedidlo CLOU Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung 790 (podľa potreby)		
viskozita na spracovanie:	~ 20-30 sek / DIN 4 mm		
viskozita:	~ 30 sek / DIN 4 mm		
hustota (g/cm ³):	~ 0,900		
DIN EN ISO 2813	lesklý	hodvábne matný	
stupeň lesku pod uhlom 20°	~80 GE		
stupeň lesku pod uhlom 60°		~ 25 GE	
DIN EN ISO 2813	matný	sýto matný	
stupeň lesku pod uhlom 85°	~ 25 GE	~ 15 GE	

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

na prach:	15 minút
na ďalšie prelakovanie:	2 hodiny
na stohovanie:	2-3 dni
na plné zaťaženie:	14 dní

Čistenie

Náradie ihneď po použití umyte riedidlom CLOU Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung 790 alebo čistiacim riedidlom CLOU Reinigungsverdünnung.

Skladovanie / Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. Pri likvidácii náterovej látky a jej odpadov postupujte v zmysle Zákona o odpadoch. Najvhodnejším spôsobom zneškodňovania týchto odpadov je spaľovanie v spaľovni odpadov. Obaly znečistené zvyškami náterovej látky ukladať na vhodné skládky odpadov prípadne po dôkladnom prečistení sa použité obaly môžu recyklovať. Katalógové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu: 08 01 11 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 2 roky

Bezpečnostné upozornenia

Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte úniku do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 1). Uchovávajte mimo dosah detí.

Upozornenie

Lakovanie je po 10-14 dňoch odolné reakciám s mäkkým PVC tesnením.

Pri lakovaní teaku a jemu podobných drevín s vysokým obsahom vnútorných látok počítajte s oneskorením vytvrdzovania lakového filmu. Monosiegel N má pri ďalšom skladovaní sklon k miernemu zníženiu viskozity, čo neznamena kvalitatívny nedostatok.

Skúšobné normy

DIN 68861-1B (odolnosť chemikáliám)

Zodpovedá požiadavkám §35 Zákona o potravinách a spotrebnom tovare (skôr DIN 53160 odolnosť slinám a potu)

Objednávacie údaje

číslo výrobku:

lesklý	811.00000
hodvábne matný	812.00000
matný	813.00000
sýto matný	814.00000
Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung Nr. 790, riedidlo	790.00000

Monosiegel N

vrstvomý lak zosilnený uretánom

návod na spracovanie

Príprava povrchu

Povrch dreva musí byť suchý, bez špiny, oleja, tuku a brúsneho prachu.

Mastné, prípadne smolnaté povrchy dreva očistíte riedidlom CLOU Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung 790 alebo odsmolovačom CLOU Entharzer 499.

Pri renovácii starého použitého nábytku renovovaný povrch precízne očistíte riedidlom Verdünnung für CLOURETHAN, prebrúste papierom zrnitosti 240 a odstráňte brúsny prach.

Morenie

Na morenie sú vhodné všetky moridlá CLOU (okrem voskových moridiel Wachsbeize).

Dodržiavajte príslušný technický list moridla.

Na veľmi svetlé biele, šedé alebo pastelové farebné odtiene použite svetlostály bezfarebný lak CLOUCRYL.

Spracovanie / Aplikácia

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C, pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Brúsenie dreva brusivom so zrnitosťou 150-180. Pred použitím Monosiegel N dobre rozmiešajte. Monosiegel N najprv naneste ako základ.

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Po zaschnutí základu (asi po 2 hodinách) vykonajte medzibrus brusivom zrnitosti 240/280 a dôkladne odstráňte brúsny prach.

Ak sa namontuje nedostatočne preschnutý lakovaný predmet a zároveň nie je umožnené jeho ďalšie preschnutie, napr. zásuvky v skriniach, môže to spôsobiť dlhotrvajúci rušivý zápach.

Konečné lakovanie

Monosiegel N naneste 1x ako vrchný lak.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.