

Antikpatina

patina na dosiahnutie starožitného efektu

technické údaje

Charakteristika

Rýchloschnúca, svetlostála a dobre brúsiteľná patina na báze organických rozpúšťadiel a špeciálnych pigmentov.

Oblast' použitia

Používa sa na dosiahnutie starožitného efektu na nábytku a zariadení interiérov prostredníctvom tieňovania a patinovania. Vhodná je najmä na patinovanie drevín s hlbokými pôrmi (dub alebo jaseň), ktorých pôrová štruktúra sa prefarbí do príslušného odtieňa.

Spracovanie / Aplikácia



metóda nanášania: nádobková pištoľ
 Ø trysky (mm): 1,5-1,8
 tlak striekania (bar): 2,0-3,0
 výdatnosť (m²/liter): 10



štetec
 -
 -
 10

Technické údaje

riedenie: liehové riedidlo Spezialverdünnung MP
 viskozita na spracovanie: pripravené na priame použitie
 viskozita: ~ 18 sek / DIN 4mm
 hustota (g/cm³): ~ 0,830

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

na prach: 15 minút
 na prelakovanie: do 6 hodín

Čistenie

Náradie ihneď po použití umyte čistiacim riedidlom CLOU Reinigungsverdünnung.

Skladovanie / Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom.
 So zvyškami sa musí zaobchádzať v súlade s úradnými predpismi na zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klúčové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu odpadov:
 08 01 11 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu).
 Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 2 roky

Bezpečnostné upozornenia

Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte vniknutiu do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 2). Uchovávajte mimo dosah detí. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a predložte balenie alebo etiketu.

Upozornenie

Všetky odtiene sú medzi sebou navzájom miešateľné, takže si sami môžete namiešať medzitóny.

Objednávacie údaje

číslo výrobku:

Antikpatina modrá	01800.01001
Antikpatina žltá	01800.01002
Antikpatina zelená	01800.01003
Antikpatina červená	01800.01004
Antikpatina červenohnedá	01800.01005
Antikpatina pínia	01800.01006
Antikpatina biela	01800.01007
Antikpatina čierna	01800.01008

Antikpatina

Patina na dosiahnutie starožitného efektu

návod na spracovanie

Príprava povrchu

Povrch dreviny musí byť suchý, bez špin, oleja, tuku a brúsneho prachu.

Povrch prebrúste odstupňované brusivom zrinitosti 120-150 a odstráňte brúsny prach.

Morenie

Povrch sa môže namoriť do požadovaného odtieňa. Na morenie sú vhodné všetky moridlá CLOU (okrem voskových moridel Wachsbeize). Dodržiavajte pritom príslušný technický list moridla.

Základná vrstva laku

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C,
pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Antikpatinu je možné nanášať iba na základovaný povrch, nikdy nie priamo na surové drevo. Ako základ je najvhodnejší dvojzložkový lakový systém. Základujte 1 - 2x lakovom CLOUCRYL bezfarebným a po schnutí cez noc prebrúste brusivom zrinitosti 240 a odstráňte brúsny prach. Ak by ste pokračovali s patinovaním základovej plochy príliš skoro, Antikpatina sa pevne spojí so základom a bude problematické dosiahnuť patinovací efekt.

Farebné lakovanie

Ak je požadovaný farebný krycí základný tón pod patinou, môžete namiesto nanášania moridla naniestť (ale až po základovaní) farebný krycí lak CLOUCRYL-Decklack. Po schnutí cez noc prebrúste brusivom zrinitosti 240, odstráňte prach a potom patinujte.

Patinovanie

Antikpatinu naneste rovnomerne, nie však sýto, nádobkovou pištoľou alebo štetcom na základovaný podklad (prípadne farebne lakovaný podklad) do požadovaného efektu.

Pozor: Pri príliš sýtom nanesenom množstve Antikpatiny hrozí nebezpečenstvo vzniku trhlín.

Asi po 15 minútach schnutia odoberte Antikpatinu brúsnym rúnom z vyvýšených miest na povrchu dielca. Antikpatina zostane iba v priehlbinách a vnútri rohov profilovaných dielcov a vytvorí tak starožitný efekt.

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Asi po 20 minútach schnutia (avšak najneskôr po 6 hodinách schnutia) musíte patinovanú plochu bez medzibrusu prelakovať vrchnou vrstvou laku. Dlhší časový interval než 6 hodín vedie k zníženiu prilnavosti vrchnej lakovej vrstvy.

Záverečné lakovanie

Antikpatinu môžete prelakovať ktorýmkoľvek z dvojzložkových lakov CLOU na báze organických rozpúšťadiel alebo vodom riediteľných dvojzložkových 2K-lakov. Vodou riediteľné 2K-laky je možné okrem striekania natierať štetcom. Používa sa predovšetkým hodvábne matný alebo matný stupeň lesku vrchného laku. Dodržiavajte pritom technický list príslušného laku.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostíach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.