

CLOUCRYL Basis-Spritzfüller

technické údaje

dvojsložkový polyuretánakrylátový krycí striekací tmel na dofarbenie podľa vrchného laku


Charakteristika

Dvojsložkový farebný krycí plniaci základ na striekanie na báze polyuretán-akrylát, silno plniaci, rýchloschnúci, ľahko brúsiteľný a svetlostály. Odtieň striekacieho tmelu je možné nastaviť podľa odtieňa vrchného farebného krycieho laku, ktorý bude nasledovať.

Oblasť použitia

Používa sa ako základ pre plnené farebné krycie lakovanie s uzavretými pórami na dreve a drevených materiáloch, pri lakovaní povrchu dreveného nábytku každého druhu a súvisiacich dielcov vo vnútornom prostredí. CLOUCRYL Basis-Spritzfüller umožňuje vytvoriť farebný krycí základ s rovnakým odtieňom, aký bude mať nasledujúci farebný krycí lak CLOUCRYL Decklack pri vrchnom lakovaní.

Spracovanie / Aplikácia



metóda nanášania:	nádobková pištoľ	airmix
Ø trysky (mm)	1,8-3,0	0,23
tlak vzduchu pri striekaní (bar)	2,5-3,5	80-100
nanášané množstvo (g/m ²):	200-300	200-300
výdatnosť (m ² /liter):	3	3

Technické údaje

pomer miešania:	
80 objemových dielov	CC Basis-Spritzfüller
20 objemových dielov	CC Decklack
10 objemových dielov	CC -Härter
doba spracovateľnosti pri 20°C:	12 hodín
riedenie:	riedidlo DD-Verdünnung 29
viskozita pre spracovanie:	~ 55 sek / DIN 4mm
viskozita:	~ 24 sek / DIN 6mm
hustota (g/cm ³):	~ 1,190

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

na prach:	30 minút
na ďalšie prelakovanie:	6 hodín
na stohovanie:	2 dni

Čistenie

Náradie ihneď po použití umyte riedidlom CLOU DD-Verdünnung 29 alebo čistiacim riedidlom CLOU Reinigungsverdünnung.

Skladovanie / Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. Pri likvidácii náterovej látky a jej odpadov postupujte v zmysle Zákona o odpadoch. Najvhodnejším spôsobom zneškodňovania týchto odpadov je spaľovanie v spaľovni odpadov. Obaly znečistené zvyškami náterovej látky ukladať na vhodné skládky odpadov prípadne po dôkladnom prečistení sa použité obaly môžu recyklovať. Katalógové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu: 08 01 11 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 3 roky

Bezpečnostné upozornenia

Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte úniku do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 2). Uchovávajte mimo dosah detí. Pri nehode okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a predložte balenie alebo etiketu.

Tvrdidlo a namiešaná náterová zmes obsahujú izokyanáty, ktoré môžu dráždiť pokožku a dýchacie cesty alebo vyvolávať senzibilizáciu a alergické reakcie. V priebehu spracovania a zasychania zaistíte prívod čerstvého vzduchu, výpary nevdychujte. Pri nedostatočnom vetraní použite respirátor. Alergici a osoby náchylné na ochorenia dýchacích ciest nesmú vykonávať práce s touto náterovou látkou.

Upozornenie

Farebný krycí lak CLOUCRYL Decklack nanášajte bezprostredne po rovinnom brúsení poslednej vrstvy striekacieho tmelu!

Skúšobné normy

Po vrchnom lakovaní farebným krycím lakom CLOUCRYL Decklack bude povrch spĺňať požiadavky nasledujúcich noriem: DIN 68861-1B (odolnosť chemikáliám) Zodpovedá požiadavkám §35 Zákona o potravinách a spotrebnom tovare (odolnosť slinám a potu, skôr norma DIN 53160)

Objednávacie údaje

číslo výrobku:

CLOUCRYL Basis-Spritzfüller	200.18081
CLOUCRYL Decklack	201.(číslo odtieňa)
tvrdidlo CLOUCRYL-Härter	1909.00000
riedidlo DD-Verdünnung 29	29.00000

CLOUCRYL Basis-Spritzfüller

návod na spracovanie

dvojzložkový polyuretánakrylátový krycí striekací tmel na dofarbenie podľa vrchného laku

Príprava povrchu

Podklad určený na opracovanie musí byť absolútne suchý, bez špiny, oleja, tuku a brúsneho prachu. Staré nátery neodstraňujte, pokiaľ dobre držia a budú schopné niesť ďalšiu lakovú vrstvu, len ich dôkladne prebrúste brusivom zrnitosti 150.

Savé podkladové materiály (masívne drevo, MDF-dosky, tvrdé vláknité dosky, fóliované dosky) najskôr zaizolujte 1x bezfarebným lakom CLOUCRYL lesklým alebo plniacim základom CLOUCRYL Füllgrund.

Farebné alebo smolnaté drevá (napr. borovica) alebo dreviny s tmavými letokruhmi najskôr dôkladne izolujte základovou zmesou laku CLOU DD-Lack 28, aby ste zabránili neskorším prienikom vnútorných látok obsiahnutých v dreve do lakovej vrstvy.

Predmety z drevených materiálov s povrchovou vrstvou meláminovej živice dobre prebrúste. Na kritických podkladových materiáloch zvýšite príľnavosť pomocou pridržiavača CLOU Haftvermittler.

Spracovanie / Aplikácia

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C, pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Pred namiešaním zmesi dobre rozmiešajte striekací tmel CLOUCRYL Basis-Spritzfüller a tvrdidlo CLOUCRYL-Härter. Pridávané množstvo tvrdidla presne odmeriavajte, aby ste dosiahli optimálne plnenie a brúsiteľnosť striekacieho tmelu.

Na lakovanie vytvorte nasledujúcu zmes:

80 objemových dielov (l)	CC Basis-Spritzfüller
20 objemových dielov (l)	CC Decklack
10 objemových dielov (l)	CC Härter
podľa potreby	DD-Verdünnung 29

Dodržte presný miešací pomer zmesi. Najskôr zmiešajte v čistej nádobe odmerané množstvo striekacieho tmelu CLOUCRYL Basis-Spritzfüller s odmeraným množstvom tvrdidla CLOUCRYL-Härter a dobre premiešajte. Musí byť zaručená rovnomerná zmes oboch komponentov. Potom, ak je potrebné, opatrne vmiešajte potrebné množstvo riedidla.

Na správne pripravenú plochu naneste namiešaný striekací tmel 2 – 3 x. Pre dreviny s jemnými pórmí spravidla stačia 1-2 nánosy. Čerstvo nastriekané dielce odložte na schnutie tak, aby mohla nastriekaná vrstva rýchlo zaschnúť a preschnúť, zaistíte cirkuláciu vzduchu.

Vytvrdzovanie povrchu

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Po dobe schnutia najmenej 6 hodín (najlepšie cez noc) a pred ďalším lakovaním vykonajte medzibrus brusivom zrnitosti 240/280 a dôkladne odstráňte brúsny prach, čím zaistíte bezchybnú príľnavosť jednotlivých lakových vrstiev.

Po poslednom nánose striekacieho tmelu nechajte preschnúť cez noc. Čím dlhšia je doba schnutia, tým lepšia zaťažiteľnosť lakovaného povrchu.

Vrchné lakovanie

Bezprostredne po rovinnom brúsení poslednej vrstvy izolačného plniča (odstupňované brusivom so zrnitosťou 240–400), odstráňte brúsny prach a potom nanášajte zvolený lak CLOUCRYL farebný krycí alebo niektorý z lakových efektov CLOUCRYL. Postupujte podľa príslušných technických listov.

Upozornenie

Pred ďalším nánosom vrstvy striekacieho tmelu alebo vrchného laku vykonávajte vždy medzibrus!

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.